

Seinäkivi-porcellanato

EN 176, ryhmä BI PORCELLANATO-laatta
(ISO 13006 B1a) Vedenimukyky $E \leq 0,5\%$

KiviPORCELLANATO-laatan käyttö

PORCELLANATO-laatan käytölle ei teknisesti ole mitään rajoituksia.

Huomioitavaa

PORCELLANATO-pinta on karhea mutta erittäin tiivis. Laatta ei ime itseensä likaa ja on aina puhdistettavissa.

PORCELLANATO-laatoituksen käyttöönotto

Loppusiivous tehdään aina ennen tilan käyttöönottoa. Sementtipohjaiset saumat suojataan ennen vahvojen puhdistusaineiden käyttöä. Helpoin tapa suojata saumat on kyllästä ne vedellä ennen puhdistusaineen levittämistä.

Lasittamattoman Porcellanaton käyttöönottopuhdistus

Pesu tapahtuu happamalla puhdistusaineella laimennettuna suhteessa yksi osa pesuainetta ja viisi osaa vettä. Vaikeaan likaan käytetään vahvempaa liuosta. Puhdistusaine levitetään kastellulle laatoitukselle ja sen annetaan vaikuttaa muutama minuutti. Pintaa harjataan voimakkaasti harjalla kunnes laastijäämät irtoavat. Pesuaine huuhdellaan huolellisesti pois laatoitukselta runsaalla vedellä.

PORCELLANATO-laatoituksen hoitaminen

Porcellanato-laatat ovat erittäin tiiviitä laattoja eivätkä ne ime likaa itseensä. PORCELLANATO-laattoja ei saa suojata eikä pinnoittaa millään aineella.

Lasittamattoman PORCELLANATO normaalipuhdistus

Laattojen yleispuhdistukseen käytetään vettä, johon lisätään tavallista yleispuhdistusainetta, esimerkiksi Filacleaner-puhdistusainetta.

Lasittamattoman PORCELLANATO tahranpoisto

Jos laatoitukseen tulee käytössä likaa, joka ei lähde normaalilla pesulla, käytetään puhdistamiseen Fila PS-87 -erikoispuhdistusainetta. Puhdistusaine levitetään vaikeille tahroille laimentamattomana, annetaan kuivahtaa, jonka jälkeen jäämät poistetaan märällä pesusienellä.

Yllä olevat tiedot ovat suuntaa antavia. Erikoistapauksissa on tehtävä tapauskohtaiset työselytykset. Maahantuojan ja valmistajan tekninen tuki on aina asiakkaan käytössä, Viabon Oy, p. 010-4255 100.